

# Polysafe Ultima



101 - Aurora Gray - 4290



102 - Pearl Granite - 4330



103 - Mortar - 4360

<b>Espessura total / Espesor total</b>	2,5 mm
<b>Largura / Ancho</b>	2 m
<b>Peso total / Peso total</b>	3000 g/m <sup>2</sup>
<b>Aplicação / Uso</b>	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
<b>Reação ao fogo / Comportamiento al fuego</b>	II-A
<b>Resistência antiderrapante / Resbaladidad</b>	AS/NZS 4586 (R11) - DIN 51130 (R11)
<b>Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión</b>	Grupo T
<b>Teste VOC / Ensayo VOC</b>	Floorscore
<b>Propensão eletrostática / Propensión electrostática</b>	EN 1815 ≤ 2 kv
<b>Estanqueidade / Estanqueidad</b>	EN 13553 - ANEXO A
<b>Identação residual / Identación residual</b>	≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
<b>Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra</b>	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



Identação Residual



Propensão eletrostática



Estanqueidade



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Produto importado fabricado por Polyflor.